

TECHNISCHE INFORMATIE

CARAZZOPRIM

CARAZZO PRIMER



ALGEMEEN

CARAZZOPRIM IS EEN WATERGEDRAGEN, TRANSPARANTE, ISOLERENDE PRIMER VOOR MUREN, HOUT, VLOEREN EN HET PLAFOND. DE PRIMER IS OOK TOEPASBAAR OP GLADDE ONDERGRONDEN EN NON-FERRO MATERIALEN. CARAZZOPRIM IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR EEN OPTIMALE HECHTING VAN DE CARAZZO.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + MAKKELIJK VERWERKBAAR
- + ISOLEERT VLEKKEN UIT DE ONDERGROND
- + ISOLEERT HOUTDOORBLOEDINGEN, INCLUSIEF HOUTKNOPEN
- + UNIVERSELE HECHTBORG, OOK OP GLADDE ONDERGRONDEN
- + GESCHIKT VOOR INDIRECTE VOEDSELCONTACT
- + PRAKTISCH GEURLOOS
- + ZORGT VOOR EEN EGAL AFWERKING
- + ZORGT VOOR EEN OPTIMALE HECHTING VAN DE CARAZZO

TOEPASSING

- + HOUTEN VLOEREN EN TRAPPEN
- + BETONNEN VLOEREN DIE ZIJN VOORBEREID
- + OUDE VERFLAGEN IN GOEDE STAAT
- + GIETVLOEREN
- + MEUBELS
- + (KEUKEN)KASTEN
- + DEUREN BINNEN
- + KOZIJNEN BINNEN
- + GLADDE ONDERGRONDEN
- + NON-FERRO MATERIALEN
- + WANDEN WAAR ISOLATIE VAN VLEKKEN NOODZAKELIJK IS

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OP PEROVLAK DIENI SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKTE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. VERWIJDER ALLE OPPERVLAKBEVUILING ZOALS KALK, STOF, VUIL, NIET HECHTENDE MATERIE E.D. MET EN BORSTEL, OF DOOR TE REINIGEN MET EEN GESCHIKT REINIGINGSMIDDEL. BLOEI WORDT HET BEST VERWIJDERD MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER.

2. SPOEL AF EN LAAT COMPLEET DROGEN.

3. GEPELDE OF GEKRAAKTE VERF OF VERNIS DIENI INTEGRAAL VAN HET OPPERVLAK VERWIJDERD TE WORDEN DOOR KRABBen OF ZANDSTRALEN.

VERWIJDER ALLE VET OF OLIE MET EEN WATER GEDRAGEN ONTVETTER. GLANZENDE OPPERVLAKTEN DIENEN BIJ VOORKEUR MAT GEWREVEN TE WORDEN.

4. BRENG DE PURE & ORIGINAL CARAZZOPRIM AAN OP EEN DROOG EN SCHOON OPPERVLAK.

ONDERGROND HOUT: SCHUUR HET HOUT EN ZORG DAT HET OPPERVLAK SCHOON IS. IMPERFECTIES EN GATEN OPVULLEN MET EEN HOUTVULLER. PLAATS 1 LAAG CARAZZOPRIM. HET IS AANGERADEN OM TUSSEN DE LAGEN DOOR LICHT OP TE SCHUREN (EN STOFVRIJ TE MAKEN) OM RECHTGEKOMEN HOUTVEZELS TE VERWIJDEREN. HET HOUT MAG MAX. 16% VOCHT BEVATTEN.

ONDERGROND BETON EN CEMENTVLOEREN: HET BETON MOET UITGEHARD EN DROOG ZIJN. BETON MAG MAX. 5% VOCHT BEVATTEN. ONTVET DE ONDERGROND MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. INDIEN HET BETON NIET POREUS IS, OPRUWEN TOT DEZE OPEN STAAT. TEST DIT MET EEN WATER VERNEVELAAR. ZODRA HET WATER ONMIDDELIJK IN HET BETON TREKT, IS HET BETON VOLDOENDE POREUS EN GESCHIKT OM TE SCHILDEREN. BRENG 1 LAAG CARAZZOPRIM AAN, VERDUND MET 15% WATER.

ONDERGROND GIETVLOER: VRAAG DE DEALER OM PERSOONLIJK ADVIES.

ONDERGROND OLIEGEDRAGEN LAK: LAK GOED OPSCHUREN EN STOFVRIJ MAKEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. GOED LATEN DROGEN. HIerna 1 LAAG PURE & ORIGINAL CARAZZOPRIM AANBRENGEN.

ONDERGROND WANDEN: PLAATS 1 LAAG PURE & ORIGINAL CARAZZOPRIM OP WANDEN MET VLEKKEN ZOALS NICOTINE EN OPGEDROOGDE VOCHTSCHADE.

GLADDE OF GLANZENDE ONDERGROND: SCHUUR HET OPPERVLAK MAT EN VERWIJDER STOF EN VUIL MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. LAAT GOED DROGEN. PLAATS 1 LAAG PURE & ORIGINAL CARAZZOPRIM.

ONDERGROND NON-FERRO MATERIALEN: SCHUUR HET OPPERVLAK EN VERWIJDER STOF EN VUIL MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. LAAT GOED DROGEN. PLAATS 1 LAAG PURE & ORIGINAL CARAZZOPRIM.

CARAZZOPRIM

CARAZZO PRIMER

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER. REINIG GEREEDSCHAP ONMIDDELIJK NA GEBRUIK MET TERPETINE OM ROESTVORMING TE VERMIJDEN. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE WHITE SPIRIT VOOR GEBRUIK.

AANBRENGCONDITIES

BRENG DE VERF AAN MET EEN RONDE OF PLATTE KWAST OF ROLLER. VERDUNNING IS NIET NODIG. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVLAKE NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD, OPPERVLAKE. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN EN CONTROLEER DE KLEUR.

TEMPERATUUR: >10°C, <35°C
(LUCHT, OPPERVLAKE EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

TRANSPARANT.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L EN 2,5L.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT;	1,03 G/CM ³
VASTE STOFGEHALTE IN VOLUME;	+/- 40 VOL%
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE;	30 MICROM
AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE;	74 MICROM
DEKKING PER LAAG;	12 - 15 M ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ NA 30 MIN.
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 4 UUR
VLAMPUNT;	GEEN
GLANS;	ZIJDEMAT

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/H. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 30 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 12 MAANDEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCH INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.

